

SELLADOR 52 BA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador a base de agua para madera.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color	Munsell, RAL o según norma
Brillo/apariencia	Acabado mate/satinado
Sólidos por volumen	25 ± 3 % (ISO 3233)
Espesor en seco	Espesor en seco de 20 a 30 micrómetros por capa
Rendimiento teórico	Rendimiento de 10,5 m ² /l a un espesor de 25 micrómetros. Sin considerar pérdidas por aplicación.
Resistencia al calor en seco	Temperaturas hasta 60 °C
Método de aplicación	Pistola airless, pistola convencional, rodillo y brocha
Vida útil	Componente A: 12 meses
Color	Componente B: 6 meses

Tiempo de secado

Temperatura	Tocar	Manejo	Fin	Intervalo de Repintado	
				Mínimo	Máximo
25 °C	1 hora	3 horas	72 horas	3 horas	48 horas

1. No incluye en su cálculo las pérdidas debidas al método, las condiciones de aplicación ni la habilidad del pintor. Las pérdidas de pintura durante la aplicación dependen del método y las condiciones de aplicación (altura sobre el suelo, viento, geometría de las piezas, estado de corrosión superficial), la preparación de la superficie (rugosidad), la uniformidad de la película (espesor), la habilidad del pintor y el tipo de pintura (monocomponente o bicomponente). El rendimiento real es el que se observa al finalizar el pintado, cuando se mide la superficie pintada y se verifica el consumo total de pintura.

SELLADOR 52 BA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El rendimiento de este producto dependerá del grado de preparación de la superficie; esta debe estar limpia, seca y libre de cualquier contaminación.

SOLICITUD

Mezcla	Mezcle el contenido del envase con un agitador mecánico hasta que esté completamente homogeneizado antes de su aplicación.		
Proporción de mezcla	N/A		
Caducidad de la mezcla	N/A		
Pistola pulverizadora sin aire	Boquillas: 0,013 – 0,018”	Boquillas: 0,013 – 0,018”	
Pistola pulverizadora convencional	Presión del fluido: 1800 – 2200 psi		
Rodillo	Pistola de pulverización: JGA 502 o similar	Pistola de pulverización: JGA 502 o similar	
Brocha	Boquilla de aire: 704	Boquilla de aire: 704	
Diluyente	Boquilla EX		
Diluyente de limpieza Mezcla	Apto para retoques o decapado. Pueden ser necesarias varias capas para lograr el espesor de película especificado.		
Proporción de mezcla	AGUA		

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este producto está destinado al uso por aplicadores profesionales en entornos industriales, de acuerdo con las instrucciones de esta ficha técnica, la ficha de datos de seguridad del producto y el/los embalaje/s. No debe utilizarse sin consultar la ficha de datos de seguridad del producto que Realfix Tintas e Vernizes proporciona a sus clientes. Todos los trabajos que impliquen la aplicación y el uso de este producto deben realizarse de conformidad con todas las normas y reglamentos nacionales y de salud, seguridad y medio ambiente pertinentes. En caso de soldadura o corte en caliente de metales recubiertos con este producto, se liberarán polvo y humos, por lo que se requiere el uso de equipos de protección individual adecuados y una ventilación local suficiente. Si tiene alguna duda sobre la idoneidad de este producto, póngase en contacto con Realfix Tintas e Vernizes para obtener más información.

EMBALAJE

Embalaje	Volumen
Lata 18 Litros	18 Litros

SELLADOR 52 BA

Cubo 18 litros
Galones 3,6 litros

18 litros
3,6 litros

NOTA

La información de esta ficha técnica es solo una guía general para los procedimientos de aplicación. Los resultados de las pruebas de rendimiento se obtuvieron en un entorno de laboratorio controlado, y Realfix Tintas e Vernizes no garantiza que dichos resultados sean representativos de los obtenidos en otros entornos reales, ya que los factores de aplicación, ambientales y de diseño pueden variar significativamente.

La información contenida en esta ficha técnica está sujeta a modificaciones periódicas, basadas en la experiencia acumulada y nuestra política de desarrollo continuo de productos.

SELLADOR 52 BA