

LAUDO DE ANALISE

Produto	REALTHANE 575 DF LARANJA 2,5YR6/14 MS	Lote	001/26
Codigo	575LJ060.82	Dta Fab.	03/03/2026
Produto	CATALISADOR PU ALIFATICO	Lote	
Codigo	030CT353	Dta Fab.	00/00/0000
Produto	DILUENTE UNIVERSAL	Lote	
Codigo	010SV068	Dta Fab.	00/00/0000
Cliente	SECCIONAL BRASIL S.A	Dta Val.	28/02/2027

Teste/Ensaio	Norma	Especificacao	Und	Resultado
CAMADA SECA	IT-1.019	30 - 40	MICRONS	36
FINEZA HEGMANN	IT-1.007	5,500 - 6	HG	5,500
PESO ESPECIFICO (A+B)	IT-1.010	1,220 - 1,300	G/CM³	1,270
PESO ESPECIFICO	IT-1.010	1,300 - 1,400	G/CM³	1,390
SECAGEM PARA REPINTURA	IT-1.018	4 - 24	HORAS	19
VISCOSIDADE CF4 (A+B)	IT-1.008	20 - 40	SEGUNDOS	24
VISCOSIDADE UK	IT-1.008	70 - 80	UK	70
CATALISE	.	7X1 030CT353	.	0
SECAGEM AO MANUSEIO	IT-1.018	4 HORAS	MINUTOS	0
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018	40 MIN.	MINUTOS	0

Observacoes	
-------------	--

Controle de Qualidade WELLINGTON DOS SANTOS TEIXEIR PR-231970/D	Resultado APROVADO	Data 04/03/2026
--	-----------------------	--------------------

"Emitido eletronicamente. Dispensa Assinatura."