

LAUDO DE ANALISE

Produto	REALTHANE 24 LARANJA 2,5YR 6/14 ATOX	Lote	002/26
Codigo	024LJ018.21	Dta Fab.	29/04/2026
Produto	CATALISADOR PU ALIFATICO	Lote	
Codigo	030CT004	Dta Fab.	00/00/0000
Produto	DILUENTE UNIVERSAL	Lote	
Codigo	010SV068	Dta Fab.	00/00/0000
Cliente	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL MECANICA	Dta Val.	30/04/2027

Teste/Ensaio	Norma	Especificacao	Und	Resultado
CAMADA SECA	IT-1.019	30 - 50	MICRONS	50
FINEZA	IT-1.007	6 - 7	Hg	6
PESO ESPECIFICO	IT-1.010	1,040 - 1,120	G/CM <sup>3</sup>	1,110
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018	1 - 3	MINUTOS	3
SECAGEM PARA REPINTURA	IT-1.018	5 - 24	HORAS	24
VISCOSIDADE CF4 (A+B)	IT-1.008	20 - 40	SEGUNDOS	23
VISCOSIDADE UK	IT-1.008	70 - 80	UK	70
COBERTURA PLACA #7	IT-1.017	20 - 23	MILIMETRO	20
POT LIFE	IT-1.015	4 - 6	HORAS	6
SECAGEM AO MANUSEIO	IT-1.018	12 - 16	MINUTOS	16

Observacoes	
-------------	--

Controle de Qualidade WELLINGTON DOS SANTOS TEIXEIR PR-231970/D	Resultado APROVADO	Data 21/05/2026
--	-----------------------	--------------------

"Emitido eletronicamente. Dispensa Assinatura."