

LAUDO DE ANALISE

| | | | |
|---------|---|----------|------------|
| Produto | REALTHANE 38 PRIMER BEGE | Lote | 010/26 |
| Codigo | 038BG001.82 | Dta Fab. | 20/05/2026 |
| Produto | CATALISADOR PU ALIFATICO | Lote | |
| Codigo | 030CT029 | Dta Fab. | 00/00/0000 |
| Produto | DILUENTE UNIVERSAL | Lote | |
| Codigo | 010SV068 | Dta Fab. | 00/00/0000 |
| Cliente | SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS | Dta Val. | 31/05/2027 |

| Teste/Ensaio | Norma | Especificacao | Und | Resultado |
|------------------|----------|---------------|-------------------|-----------|
| FINEZA HEGMANN | IT-1.007 | 6 - 7 | HG | 6 |
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | 1,300 - 1,500 | G/CM ³ | 1,450 |
| SOLIDOS POR PESO | IT-1.011 | 65 - 68 | GRAMAS | 67 |
| VISCOSIDADE UK | IT-1.008 | 115 - 125 | UK | 0 |
| SAG TESTE | IT-1.012 | 400 - 500 | MICRONS | 420 |

| | |
|-------------|--|
| Observacoes | |
|-------------|--|

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Controle de Qualidade WELLINGTON DOS SANTOS TEIXEIR PR-231970/D | Resultado APROVADO | Data 25/05/2026 |
|--|-----------------------|--------------------|

"Emitido eletronicamente. Dispensa Assinatura."