

		 0 4 9 8 8 1 0 0 0 0 1 0 4 6 B R 6 6 7				OF 49881-00-001		Lote 022/26			
Produto 046BR667 PRIMER BA BRANCO PISTOLA					Emissão 24/07/2026 - 11:29		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 107,07	Qtde(Kg) 180,29	P.ESP 1,6839
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR											
1	X-02	42,911									
2	G-156	0,901		L25#26880							
3	G-91	0,180		E425756770							
Subtotal		43,992									
2 ADIC ITENS ABAIXO E DISPERSAR 20MIN ALTA											
4	F-254	7,211		3703H05250601							
5	F-06	102,770		59946-1							
Subtotal		109,982									
3 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
4 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
6	WB-20	10,817		0000726599							
Subtotal		10,817									
5 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
7	WB-05	10,817		1441126R							
Subtotal		10,817									
7 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE											
8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	G-140	0,180		260322							
9	S-02	1,802		20251130							
10	G-153	1,802		26B0770							
11	P-174	0,901		0000717442							
Subtotal		4,687									
TOTAIS		180,299									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 49881-00-001		Lote 022/26				
Produto 046BR667 PRIMER BA BRANCO PISTOLA				Emissão 24/07/2026 - 11:29		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 107,07	Qtde(Kg) 180,29	P.ESP 1,6839
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,46	1,68	1,66		
PH	IT-1.052		8,20	9,00	8,44		
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011		47,00	62,00	56,33		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	90,00	87,33		
COR	SDP 029/25.TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	AGUA 33%						
FILTRAGEM	MALHA 100						
VALIDADE	6						
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	046BR667.70 A-66	Quantidade Unitária Total	7,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							