

		 0 4 5 1 8 3 0 0 0 0 2 V F - 0 1				OF 45183-00-002		Lote 003/26			
VF-01 Produto VEICULO PARA LACA NC ACABAMENTO					Emissão 19/02/2026 - 10:19		Previsão Entrega 20/02/2026		Qtde(L) 645,16	Qtde(Kg) 600,00	P.ESP 0,9300
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR											
1	S-06	150,000		050002834095							
2	P-412	150,000		4985							
Subtotal		300,000									
2 ADIC E DISP EM ALTA ROTAÇÃO ITENS ABAIXO											
3	S-01	60,000		A24112025							
4	Q-02	24,000		2596/25							
5	Q-01	18,000		1630/25							
Subtotal		102,000									
3 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
6	S-05	108,000		251027							
7	S-32	60,000		250917							
8	S-02	15,000		20250901							
9	SC-33	6,000		001/26							
Subtotal		189,000									
4 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO											
10	S-05	9,000		251027							
Subtotal		9,000									
TOTAIS		600,000									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 45183-00-002		Lote 003/26			
Produto VF-01 VEICULO PARA LACA NC ACABAMENTO				Emissão 19/02/2026 - 10:19		Previsão Entrega 20/02/2026		Qtde(L) 645,16	Qtde(Kg) 600,00	P.ESP 0,9300
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

5 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		45,00	55,00	46,66		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,16		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,85	0,95	0,92		
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011		17,00	20,00	18,46		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	90,00	87,33		
DILUENTE	010SV040						
SECAGEM AO MANUS							
SECAGEM AO TOQUE							
SECAGEM FINAL							
SUBSTRATO	APL MDF						
TEOR DE PIGMENTOS	VEICULO - 85% - UC-02 - 15%						

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

6 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	VF-01	Quantidade Unitária Total	600,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							