

						OF 44139-26-001		Lote 003/26			
0 4 4 1 3 9 2 6 0 0 1 0 5 6 BR7 1 0											
Produto 056BR710 ESMALTE PU BRANCO RAMOS					Emissão 14/01/2026 - 11:02		Previsão Entrega 19/01/2026		Qtde(L) 92,50	Qtde(Kg) 109,49	P.ESP 1,1836
Cliente:		RAMOS MOVEIS EIRELI			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-33P	41,606		4968							
2	F-908	0,218		1024A31301							
Subtotal		41,825									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	G-657	0,547		25J1213							
Subtotal		0,547									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
4	F-253	21,876		LBZ50721061090							
Subtotal		21,876									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
5	P-154	21,898		4967							
6	G-33	0,218		0002562768							
7	G-38	0,218		0002591589							
8	S-06	14,124		050002800332							
9	S-32	4,379		250917							
10	S-34	4,379		F210124121621							
Subtotal		45,219									
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
11	CT-05	0,010		009/25							
12	CT-03	0,010		016/25							
Subtotal		0,021									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		109,490									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 44139-26-001		Lote 003/26				
Produto 056BR710 ESMALTE PU BRANCO RAMOS				Emissão 14/01/2026 - 11:02		Previsão Entrega 19/01/2026		Qtde(L) 92,50	Qtde(Kg) 109,49	P.ESP 1,1836
Cliente:	RAMOS MOVEIS EIRELI			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		6,00	7,00	6,33		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,18	1,28	1,23		
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018		10,00	15,00	13,33		
SECAGEM FINAL	IT-1.018		24,00	72,00	71,33		
VISCOSIDADE DE APL	IT-1.008		12,00	15,00	12,66		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	70,00		
POT LIFE	IT-1.015		5,00	6,00	5,40		
SECAGEM AO MANUS	IT-1.018		300,00	360,00	340,00		
CATALISE	2X1 030CT090						
COR	SDP 1413/25- CQ PEDIR PADRÃO						
DILUENTE	010SV510						
METODO DE APLICAC	PISTOLA						
SUBSTRATO	MDF COM PRIMER						
LAUDO							
LOTE - CATALISADOR							
LOTE - DILUENTE							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	056BR710.21 A-92	Quantidade Unitária Total	5,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							