

REALFIX ENGATES INDUSTRIAIS		04309000003046BG003				OF 43090-00-003		Lote 005/25			
Produto 046BG003 PRIMER BA IMERSAO BEGE CONDOR					Emissão 24/11/2025 - 15:53		Previsão Entrega 28/11/2025		Qtde(L) 17,78	Qtde(Kg) 24,86	P.ESP 1,3981
Cliente:		CONDOR S.A			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR											
1	X-02	4,724									
2	G-156	0,248		L25#22013							
3	G-91	0,049		E424B53771							
Subtotal		5,023									
2 ADIC ITENS ABAIXO E DISPERSAR 20MIN ALTA											
4	F-253	3,978		LB250629061090							
5	F-06	2,486		IC0255							
6	U-16	3,083		M2025490							
Subtotal		9,548									
3 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
4 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
7	WB-71	7,460		25181H0332							
8	WB-65	1,243		PG0531542							
Subtotal		8,703									
5 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
9	S-02	0,497		ITJ0213-25							
10	G-71	0,124		103591							
11	G-113	0,174		0027576429							
Subtotal		0,795									
TOTAIS		24,071									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

						OF 43090-00-003		Lote 005/25			
Produto 046BG003 PRIMER BA IMERSAO BEGE CONDOR					Emissão 24/11/2025 - 15:53		Previsão Entrega 28/11/2025		Qtde(L) 17,78	Qtde(Kg) 24,86	P.ESP 1,3981
Cliente:		CONDOR S.A			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
7 ATENÇÃO COLORISTA VERIFICAR COR											
Balança:				Dispersor:				Colorista:			
Padrão de Cor:				Substrato:				A.E:			
Código	Qtde Fórmula (Kg)	Qtde Utilizada (Kg)	Lote		Ajuste ou Troca Concentrado/Base	Lote de Troca	Quantidade Troca		Motivo / Assinatura		
BA-07	0,174		113622								
BA-32	0,099		113156								
BA-09	0,024		114117								
8 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO											
G-194	0,497		2411292471								

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,37	1,68	1,65		
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011		47,00	53,00	48,33		
VISCOSIDADE CF6	IT-1.008		25,00	30,00	26,33		
ASPECTO VISUAL	CONFORME PADRAO						
ATOXIDADE	ATOXICO						
CAIXA RETENCAO							
COBERTURA EXTENS	CONFORME PADRAO						
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	AGUA 5% - 10%						
ENVASE	20.00						
FILTRAGEM	TELA DE NYLON DE 50M						
METODO DE APLICAC	IMERSAO CABO PINCEL						
SECAGEM EXTENSOR	CONFORME PADRAO						
VALIDADE	6						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	046BG003.70 A-66	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							