

		 0 4 5 6 4 8 2 6 0 0 1 0 1 4 P R 0 0 4				OF 45648-26-001		Lote 004/26			
Produto 014PR004 REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PRETO FT ZN					Emissão 04/03/2026 - 10:18		Previsão Entrega 11/03/2026		Qtde(L) 144,73	Qtde(Kg) 185,58	P.ESP 1,2822
Cliente:		FUNDICAO FUNDIFER LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-411	25,981		5898							
2	P-410	38,971		4987							
Subtotal		64,953									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	SC-40	11,134		008/26							
4	G-657	1,855		26B0492							
Subtotal		12,990									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	F-58	0,371		2518202							
6	F-51	3,340		5980534							
7	F-36	5,567		20060055-02							
8	U-16	64,953		M20251281							
Subtotal		74,232									
4 HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.											
5 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA											
6 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
7 LIMPEZA DO MOINHO											
9	S-06	19,671		050002834095							
Subtotal		19,671									
8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
10	S-04	9,279		TQ05072025							
11	SC-70	2,598		26AO132							
12	SC-33	1,855		001/26							
Subtotal		13,732									
9 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		185,580									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

014PR004 REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PRETO FT ZN		Emissão 04/03/2026 - 10:18	Previsão Entrega 11/03/2026	Qtde(L) 144,73	Qtde(Kg) 185,58	P.ESP 1,2822
Cliente:	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	Agrupado: ☐	Urgente: ☐			
Plano de Fábrica						
() REQUER REFORMULAÇÃO		() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO		APROVADOR POR :		

10 CONTROLE DE QUALIDADE

Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		5,00	6,00	5,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,25	1,35	1,27		
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018		20,00	30,00	26,33		
SECAGEM FINAL	IT-1.018		24,00	72,00	61,00		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	90,00	83,33		
BRILHO	IT-1.009		1,00	3,00	2,00		
SECAGEM AO MANUS	IT-1.018		180,00	240,00	225,00		
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV004						
SUBSTRATO	METAL						
LAUDO							
LOTE - DILUENTE							

ACERTO - CQ

[illegible]

11 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	014PR004.21 A-92	Quantidade Unitária Total	8,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							