

						OF 45611-00-008		Lote 003/26			
0 4 5 6 1 1 0 0 0 0 8 0 5 5 P R 0 0 3											
Produto 055PR003 ESMALTE PU PRETO BR 10					Emissão 04/03/2026 - 10:20		Previsão Entrega 11/03/2026		Qtde(L) 18,41	Qtde(Kg) 18,18	P.ESP 0,9877
Cliente:		LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS I			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do paleta:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-82	15,840		015/25							
Subtotal		15,840									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-15	0,090		79295							
Subtotal		0,090									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-41	0,181		72041125							
Subtotal		0,181									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
4	CT-02	2,073		004/26							
Subtotal		2,073									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		18,186									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

		 0 4 5 6 1 1 0 0 0 0 8 0 5 5 P R 0 0 3			OF 45611-00-008		Lote 003/26			
Produto 055PR003 ESMALTE PU PRETO BR 10				Emissão 04/03/2026 - 10:20		Previsão Entrega 11/03/2026		Qtde(L) 18,41	Qtde(Kg) 18,18	P.ESP 0,9877
Cliente:	LDFD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS I			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		8,00	12,00	11,66		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,94	1,04	1,03		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		60,00	70,00	60,00		
CATALISE	2X1 030CT102						
DILUENTE	010SV510						
METODO DE APLICAC	PISTOLA/MDF/PRIMER						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	055PR003.21 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							