

		 0 4 4 4 5 1 0 0 0 0 3 0 4 6 B R 6 6 7				OF 44451-00-003		Lote 001/26			
Produto 046BR667 PRIMER BA BRANCO PISTOLA					Emissão 29/01/2026 - 13:45		Previsão Entrega 22/01/2026		Qtde(L) 0,54	Qtde(Kg) 0,92	P.ESP 1,6921
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR											
1	X-02	0,220									
2	G-156	0,004		L25#26880							
3	G-91	0,000		E424B53771							
Subtotal		0,226									
2 ADIC ITENS ABAIXO E DISPERSAR 20MIN ALTA											
4	F-254	0,037		3703H05250601							
5	F-06	0,528		59946-1							
Subtotal		0,565									
3 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
4 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
6	WB-20	0,055		0000701689							
Subtotal		0,055									
5 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
7	WB-03	0,055		0102781242							
Subtotal		0,055									
7 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE											
8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	G-140	0,000		260322							
9	S-02	0,009		20250901							
10	G-153	0,009		25F0187							
11	P-174	0,004		0000717442							
Subtotal		0,024									
TOTAIS		0,927									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 44451-00-003		Lote 001/26				
Produto 046BR667 PRIMER BA BRANCO PISTOLA					Emissão 29/01/2026 - 13:45		Previsão Entrega 22/01/2026		Qtde(L) 0,54	Qtde(Kg) 0,92	P.ESP 1,6921
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____											

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,46	1,68	1,67		
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011		47,00	62,00	56,66		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	90,00	84,33		
COR	SDP 029/25.TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	AGUA 33%						
FILTRAGEM	MALHA 100						
VALIDADE	6						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	046BR667	Quantidade Unitária Total		Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							