

		 0 4 3 9 9 8 0 0 0 0 2 V F - 0 1				OF 43998-00-002		Lote 001/26							
VF-01 VEICULO PARA LACA NC ACABAMENTO					Produto Emissão 08/01/2026 - 12:34		Previsão Entrega 14/01/2026		Qtde(L) 1.075,26		Qtde(Kg) 1.000,00		P.ESP 0,9300		
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L					Agrupado: ☐		Urgente: ☐						
Plano de Fábrica															
Tara do palete:				Tara do tacho:											
Equipamento:				Moinho nº			Dispensor nº						Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)		Assinatura			
1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR															
1	S-06	250,000		050002800332											
2	P-412	250,000		4963											
Subtotal		500,000													
2 ADIC E DISP EM ALTA ROTAÇÃO ITENS ABAIXO															
3	S-01	100,000		A20102025											
4	Q-02	40,000		2205/25											
5	Q-01	30,000		0262											
Subtotal		170,000													
3 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO															
6	S-05	180,000		250924											
7	S-32	100,000		250917											
8	S-02	25,000		20250901											
9	SC-33	10,000		009/25											
Subtotal		315,000													
4 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO															
10	S-05	15,000		250924											
Subtotal		15,000													
TOTAIS		1.000,000													

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 43998-00-002		Lote 001/26			
Produto VF-01 VEICULO PARA LACA NC ACABAMENTO				Emissão 08/01/2026 - 12:34		Previsão Entrega 14/01/2026		Qtde(L) 1.075,26	Qtde(Kg) 1.000,00	P.ESP 0,9300
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

5 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		45,00	55,00	46,66		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,85	0,95	0,92		
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011		17,00	20,00	18,00		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	90,00	88,00		
DILUENTE	010SV040						
SECAGEM AO MANUS							
SECAGEM AO TOQUE							
SECAGEM FINAL							
SUBSTRATO	APL MDF						
TEOR DE PIGMENTOS	VEICULO - 85% - UC-02 - 15%						

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

6 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	VF-01	Quantidade Unitária Total	1.000,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							