

		 0 4 3 7 6 4 0 0 0 0 3 V - 4 3 0				OF 43764-00-003		Lote 009/25			
Produto V-430 VECULO REALPISO EPÓXI HS 430					Emissão 12/12/2025 - 15:15		Previsão Entrega 18/12/2025		Qtde(L) 299,04	Qtde(Kg) 500,00	P.ESP 1,6720
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-62	67,250		2000P31C01							
2	P-52	35,000		VS04250126							
Subtotal		102,250									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	G-109	6,000		0002707440							
4	S-06	15,000		050002800332							
Subtotal		21,000									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	F-452	5,000		1007A25301							
6	F-18	160,000		8642							
7	F-06	53,000		IC0255							
Subtotal		218,000									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	SC-286	10,000		010/25							
9	G-83	1,000		X622500553							
10	P-66	115,000		VL12250108							
11	S-17	20,000		20241225							
12	S-32	12,750		250917							
Subtotal		158,750									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		500,000									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

		 0 4 3 7 6 4 0 0 0 0 3 V - 4 3 0			OF 43764-00-003		Lote 009/25			
Produto V-430 VEICULO REALPISO EPÓXI HS 430				Emissão 12/12/2025 - 15:15		Previsão Entrega 18/12/2025		Qtde(L) 299,04	Qtde(Kg) 500,00	P.ESP 1,6720
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		5,00	6,00	5,16		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,45	1,60	1,46		
VISCOSIDADE	IT-1.008		90,00	100,00	96,33		
CATALISE	4X1 030CT430						
DILUENTE	010SV270						
METODO DE APLICAC	ROLO						
SUBSTRATO	PLACA DE CIMENTO COM SELADOR						

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	V-430	Quantidade Unitária Total	500,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							