

		 0 4 6 0 7 0 0 0 0 0 1 V - 4 3 0				OF 46070-00-001		Lote 001/26			
Produto V-430 VEICULO REALPISO EPÓXI HS 430					Emissão 26/03/2026 - 08:12		Previsão Entrega 31/03/2026		Qtde(L) 179,42	Qtde(Kg) 300,00	P.ESP 1,6720
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-62	40,350		2000P31C01							
2	P-52	21,000		ML0425217							
Subtotal		61,350									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	G-109	3,600									
4	S-06	9,000		050002834095							
Subtotal		12,600									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	F-452	3,000		1007A25301							
6	F-18	96,000		15545							
7	F-06	31,800		59946-1							
Subtotal		130,800									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	SC-286	6,000		003/26							
9	G-83	0,600		X622500512							
10	P-66	69,000		VL12250108							
11	S-17	12,000		20251105							
12	S-32	7,650		251112							
Subtotal		95,250									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		300,000									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

		 0 4 6 0 7 0 0 0 0 0 1 V - 4 3 0			OF 46070-00-001		Lote 001/26			
Produto V-430 VEICULO REALPISO EPÓXI HS 430				Emissão 26/03/2026 - 08:12		Previsão Entrega 31/03/2026		Qtde(L) 179,42	Qtde(Kg) 300,00	P.ESP 1,6720
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		5,00	6,00	5,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,45	1,60	1,46		
VISCOSIDADE	IT-1.008		90,00	100,00	93,33		
CATALISE	4X1 030CT430						
DILUENTE	010SV270						
METODO DE APLICAC	ROLO						
SUBSTRATO	PLACA DE CIMENTO COM SELADOR						

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	V-430	Quantidade Unitária Total	300,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							