

						OF 43538-00-002		Lote 014/25			
0 4 3 5 3 8 0 0 0 0 2 0 1 7 B R 0 0 1											
Produto 017BR001 REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRANCO					Emissão 10/12/2025 - 10:18		Previsão Entrega 12/12/2025		Qtde(L) 3,71	Qtde(Kg) 5,23	P.ESP 1,4100
Cliente:		POTENCIAL BIODIESEL LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-37W	1,046		4989							
Subtotal		1,046									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-41	0,052		0002660452							
3	S-06	0,575		050002800332							
Subtotal		0,627									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
4	F-908	0,026		1024A31301							
5	F-253	0,523		LBZ50721061090							
6	F-228	1,151		E2025101							
7	F-18	0,643		8642							
Subtotal		2,344									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	SC-96	0,523		009/25							
9	S-07	0,533		050002801149							
10	S-05	0,156		250917							
Subtotal		1,214									
7 FILTRAR COM MALHA #200 VISTO: _____											
TOTAIS		5,233									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 43538-00-002		Lote 014/25				
0 4 3 5 3 8 0 0 0 0 2 0 1 7 B R 0 0 1										
Produto 017BR001 REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRANCO				Emissão 10/12/2025 - 10:18		Previsão Entrega 12/12/2025		Qtde(L) 3,71	Qtde(Kg) 5,23	P.ESP 1,4100
Cliente:	POTENCIAL BIODIESEL LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		5,00	6,00	5,33		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,30	1,60	1,40		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		90,00	100,00	96,66		
DILUENTE	010SV004						
METODO DE APLICAC	ROLO						
SUBSTRATO	PLACA DE CIMENTO						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	017BR001.82 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							