

		 0 4 5 7 6 3 0 0 0 0 1 V - 1 1 1				OF 45763-00-001		Lote 003/26			
Produto V-111 VEICULO REALUX 111					Emissão 06/03/2026 - 14:47		Previsão Entrega 12/03/2026		Qtde(L) 308,32	Qtde(Kg) 300,00	P.ESP 0,9730
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-412	39,000		4985							
2	P-410	107,400		6017							
Subtotal		146,400									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	SC-40	25,855		008/26							
3	SC-40	1,144		010/26							
Subtotal		27,000									
3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
4 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
4	S-06	42,000		050002834095							
5	SC-70	7,500		26AO132							
6	G-52	0,600		0002698884							
7	SC-37	0,900		002/25							
8	G-45	0,600		25F0967							
9	SC-09	75,000		014/26							
Subtotal		126,600									
6 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		300,000									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 45763-00-001		Lote 003/26			
Produto V-111 VEICULO REALUX 111				Emissão 06/03/2026 - 14:47		Previsão Entrega 12/03/2026		Qtde(L) 308,32	Qtde(Kg) 300,00	P.ESP 0,9730
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

7 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		6,50	7,00	6,50		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,95	1,00	0,97		
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018		40,00	60,00	0,00		
SECAGEM FINAL	IT-1.018		24,00	72,00	0,00		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		65,00	75,00	75,00		
SECAGEM AO MANUS	IT-1.018		300,00	360,00	0,00		
DILUENTE	010SV004						
METODO DE APLICAC	PISTOLA						
PADRAO DE COR							
SUBSTRATO	METAL						
LAUDO							
LOTE - DILUENTE							
CAMADA ÚMIDA	125 microns						

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

8 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	V-111	Quantidade Unitária Total	300,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							