

		 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 U 0 0 1				OF 43200-00-001		Lote 003/25			
Produto 0220U001 VERNIZ EST OURO					Emissão 27/11/2025 - 15:54		Previsão Entrega 03/12/2025		Qtde(L) 37,11	Qtde(Kg) 37,11	P.ESP 1,0000
Cliente:		LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS I			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-412	22,254		4938							
Subtotal		22,254									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-30	0,033		260322							
3	S-01	1,061		A20102025							
4	S-06	2,471		0810375704							
Subtotal		3,566									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	SC-38	0,319		001/25							
6	P-140	7,415		PG0534755							
7	S-12	1,766		13799357							
8	SC-31	0,259		006/25							
9	SF-19	1,532		009/25							
Subtotal		11,294									
4 HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.											
5 ATENÇÃO COLORISTAS, VERIFICAR A COR											
6 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		37,115									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 43200-00-001		Lote 003/25				
022OU001 VERNIZ EST OURO				Emissão 27/11/2025 - 15:54		Previsão Entrega 03/12/2025		Qtde(L) 37,11	Qtde(Kg) 37,11	P.ESP 1,0000
Cliente:		LDFD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS I		Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

7 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,97	1,03	0,98		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		60,00	70,00	64,00		
ADERENCIA	MAX. GR. 0						
BRILHO 60 GRAUS	MIN. 75						
CONDICOES DE CUR	10 MIN/150 .C						
COR	PADRÃO CQ						
DILUENTE	XILOL						
FLASH-OFF	MIN. 5						
RESISTENCIA A MEK	10						
SUBSTRATO	AÇO CARBONO						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

8 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	022OU001.21 A-92	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							