

						OF 43798-00-002		Lote 002/26			
0 4 3 7 9 8 0 0 0 0 2 0 1 7 B R 0 0 1											
Produto 017BR001 REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRANCO					Emissão 02/02/2026 - 11:44		Previsão Entrega 09/02/2026		Qtde(L) 18,55	Qtde(Kg) 26,16	P.ESP 1,4100
Cliente:		CLUBE CURITIBANO			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-37W	5,233		4989							
Subtotal		5,233									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-41	0,261		0002660452							
3	S-06	2,878		050002816737							
Subtotal		3,139									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
4	F-908	0,130		1024A31301							
5	F-253	2,616		LBZ50721061090							
6	F-228	5,756		E2025194							
7	F-18	3,218		8642							
Subtotal		11,722									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	SC-96	2,616		009/25							
9	S-07	2,668		050002831453							
10	S-05	0,784		251015							
Subtotal		6,070									
7 FILTRAR COM MALHA #200 VISTO: _____											
TOTAIS		26,166									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX

ENLACE INDUSTRIAL

04379800002017BR001

OF

43798-00-002

Lote

002/26

Produto

017BR001 REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRANCO

Emissão

02/02/2026 - 11:44

Previsão Entrega

09/02/2026

Qtde(L)

18,55

Qtde(Kg)

26,16

P.ESP

1,4100

Cliente:

CLUBE CURITIBANO

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		5,00	6,00	5,55		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,30	1,60	1,42		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		90,00	100,00	95,55		
DILUENTE	010SV004						
METODO DE APLICAC	ROLO						
SUBSTRATO	PLACA DE CIMENTO						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	017BR001.21 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							