

REALFIX INDUSTRIAS		05001700001V-603				OF 50017-00-001		Lote 027/26			
V-603 VEICULO 603 PROFISSONAL REALVIT					Emissão 28/07/2026 - 16:55		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 2.569,37	Qtde(Kg) 2.500,00	P.ESP 0,9730
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-37W	587,500		6059							
Subtotal		587,500									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-657	10,000		26DO873							
3	G-67	27,500		20260125							
4	S-12	87,500		ABD7/0-17							
Subtotal		125,000									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	F-58	12,500		PA26031847							
6	F-06	397,500		59946-1							
Subtotal		410,000									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
7	UC-33	35,000		005/26							
8	P-37W	558,750		6059							
9	S-07	788,750		050002909196							
Subtotal		1.382,500									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		2.505,000									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX

INDUSTRIAS

0

5

0

0

1

7

0

0

0

0

1

V

-

6

0

3

OF

50017-00-001

Lote

027/26

Produto

V-603

VEICULO 603 PROFISSONAL REALVIT

Emissão

28/07/2026 - 16:55

Previsão Entrega

31/07/2026

Qtde(L)

2.569,37

Qtde(Kg)

2.500,00

P.ESP

0,9730

Cliente:

REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,95	1,10	1,03		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		85,00	90,00	87,66		
ADERENCIA	Gr0 A Gr1						
DILUENTE	010SV660 30% A 40%						
SUBSTRATO	AÇO GALVANIZADO E CARBONO						
TEOR DE PIGMENTOS	15% CACT-01 E 1% CACT-02						
SECAGEM TOTAL	24 HORAS PARA ADERÊNCIA						

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	V-603	Quantidade Unitária Total	2.500,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							