

						OF 51799-00-001		Lote 001/26			
Produto 490AM002 REALPISO EPOXI AN 490 FAST CURE AMARELO					Emissão 21/09/2026 - 15:48		Previsão Entrega 28/09/2026		Qtde(L) 27,83	Qtde(Kg) 44,52	P.ESP 1,5996
Cliente:		POLYMONT DO BRASIL LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-66	8,015		C1863424							
2	S-11	1,424		106824							
3	P-42	0,601		110151							
Subtotal		10,041									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
4	G-177	0,391		260322							
5	G-388	0,218		0000239725							
Subtotal		0,610									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
6	F-255	3,116		4120B00157							
7	F-50F	5,476		022334038							
8	F-18	12,913		33							
Subtotal		21,507									
4 HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.											
5 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA											
6 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
7 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
9	CP-02	0,008		001/26							
10	CT-07	0,222		006/26							
Subtotal		0,231									
8 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
9 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		32,389									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 51799-00-001		Lote 001/26				
Produto 490AM002 REALPISO EPOXI AN 490 FAST CURE AMARELO					Emissão 21/09/2026 - 15:48		Previsão Entrega 28/09/2026		Qtde(L) 27,83	Qtde(Kg) 44,52	P.ESP 1,5996
Cliente:	POLYMONT DO BRASIL LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____											

10 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		5,50	6,00	0,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,55	1,60	0,00		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		125,00	130,00	0,00		
BRILHO	IT-1.009		90,00	95,00	0,00		
ADERENCIA	GR 0						
CATALISE	030CT491 3X1						
COR	COR CONFORME 470AM001						
METODO DE APLICAC	ROLO						
SECAGEM TRAFEGO	24 HORAS						
SECAGEM AO MANUS	6 HORAS						
SECAGEM AO TOQUE	1 HORA						
SUBSTRATO	PISO						
LAUDO							
SECAGEM TRAFEGO	168 HORAS						

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

11 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	490AM002.82 A-92	Quantidade Unitária Total	10,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

51.799-00-001 - 490AM002.82 - REALPISO EPOXI - 10,00 - C01431 - POLYMONT DO BRASIL LTDA