



Produto 046AZ008 PRIMER BA AZUL PISTOLA		Emissão 22/05/2026 - 13:52	Previsão Entrega 25/05/2026	Qtde(L) 31,04	Qtde(Kg) 51,55	P.ESP 1,6606
Cliente:	FAMOSSUL MADEIRAS SA		Agrupado: <input type="checkbox"/>	Urgente: <input type="checkbox"/>		

Plano de Fábrica

Tara do palete:		Tara do tacho:					
Equipamento:		Moinho nº		Dispensor nº		Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)
1 ITENS A PESAR							
1	X-02	11,701					
2	G-156	0,396		L25#26880			
3	G-91	0,051		E425756770			
Subtotal		12,150					
2 ADIC ITENS ABAIXO E DISPERSAR 20MIN ALTA							
4	F-255	1,979		7030011696			
5	U-16	5,928		M20251577			
6	F-06	22,218		59946-1			
Subtotal		30,125					
3 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____							
4 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO							
7	WB-20	2,958		0000726599			
Subtotal		2,958					
5 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE							
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO							
8	WB-65	2,958		PG0544705			
Subtotal		2,958					
7 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE							
8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO							
9	G-140	0,051		260322			
10	S-02	0,494		20251130			
11	G-153	0,494		25K0516			
12	P-174	0,097		0000717442			
Subtotal		1,139					
9 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO							
13	P-174	0,051		0000717442			
Subtotal		0,051					
10 ATENÇÃO COLORISTA VERIFICAR COR							
14	BA-08	2,165		114772			
Subtotal		2,165					
TOTAIS		51,550					

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						



Produto 046AZ008 PRIMER BA AZUL PISTOLA		Emissão 22/05/2026 - 13:52	Previsão Entrega 25/05/2026	Qtde(L) 31,04	Qtde(Kg) 51,55	P.ESP 1,6606
Cliente:	FAMOSSUL MADEIRAS SA		Agrupado: <input type="checkbox"/>	Urgente: <input type="checkbox"/>		

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

11 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,52	1,62	1,59		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	90,00	86,00		
COR	TEM PADRAO NO CQ						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

12 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	046AZ008.70 A-66	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							