

REALFIX INDUSTRIAS		04175900002VF-01				OF 41759-00-002		Lote 009/25			
VF-01 VEICULO PARA LACA NC ACABAMENTO					Emissão 13/10/2025 - 11:40		Previsão Entrega 17/10/2025		Qtde(L) 1.075,26	Qtde(Kg) 1.000,00	P.ESP 0,9300
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR											
1	S-06	250,000		418-25-00252							
2	P-412	250,000		4938							
Subtotal		500,000									
2 ADIC E DISP EM ALTA ROTAÇÃO ITENS ABAIXO											
3	S-01	100,000		120728							
4	Q-02	40,000		0803							
5	Q-01	30,000		9957							
Subtotal		170,000									
3 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
6	S-05	180,000		250728							
7	S-32	100,000		250514							
8	S-02	25,000		ITJ0213-25							
9	SC-33	10,000		007/25							
Subtotal		315,000									
4 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO											
10	S-05	15,000		250728							
Subtotal		15,000									
TOTAIS		1.000,000									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 41759-00-002		Lote 009/25			
Produto VF-01 VEICULO PARA LACA NC ACABAMENTO				Emissão 13/10/2025 - 11:40		Previsão Entrega 17/10/2025		Qtde(L) 1.075,26	Qtde(Kg) 1.000,00	P.ESP 0,9300
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

5 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		45,00	55,00	47,33		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,85	0,95	0,91		
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011		17,00	20,00	18,66		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	90,00	83,66		
DILUENTE	010SV040						
SECAGEM AO MANUS							
SECAGEM AO TOQUE							
SECAGEM FINAL							
SUBSTRATO	APL MDF						
TEOR DE PIGMENTOS	VEICULO - 85% - UC-02 - 15%						

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

6 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	VF-01	Quantidade Unitária Total	1.000,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							