

REALFIX REPARAÇÃO INDUSTRIAL		04504900002V-572A				OF 45049-00-002		Lote 002/26			
Produto V-572A BASE CLEAR 572A					Emissão 11/02/2026 - 13:41		Previsão Entrega 20/02/2026		Qtde(L) 831,94	Qtde(Kg) 1.000,00	P.ESP 1,2020
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-33P	333,000		5960							
Subtotal		333,000									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-41	9,000		0002660452							
Subtotal		9,000									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-58	10,000		2518202							
4	F-02	10,000		1026A31903							
5	F-36	40,000		20060055-02							
6	U-16	260,000		M20251281							
Subtotal		320,000									
4 DISPERSAR EM ALTA POR 20 MIN											
5 ATINGIR TEMPERATURA 58° A 62°											
6 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
7 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
7	P-33P	120,000		5960							
8	S-34	56,000		CAC20250626							
9	G-306	1,000		02524111							
10	S-06	161,000		050002816737							
Subtotal		338,000									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		1.000,000									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 45049-00-002		Lote 002/26			
Produto V-572A BASE CLEAR 572A				Emissão 11/02/2026 - 13:41		Previsão Entrega 20/02/2026		Qtde(L) 831,94	Qtde(Kg) 1.000,00	P.ESP 1,2020
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,20	1,30	1,23		
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018		10,00	20,00	17,00		
SECAGEM FINAL	IT-1.018		24,00	168,00	142,00		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		100,00	110,00	101,33		
BRILHO	IT-1.009		20,00	30,00	26,00		
POT LIFE	IT-1.015		2,00	3,00	2,27		
SECAGEM AO MANUS	IT-1.018		2,00	3,00	2,14		
CATALISE	4X1 030CT031						
DILUENTE	010SV510						
METODO DE APLICAC	PISTOLA						
PADRAO DE COR							
SUBSTRATO	METAL						
LAUDO							
CAMADA ÚMIDA	175 micron						

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

10 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	V-572A	Quantidade Unitária Total	1.000,00	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							