

		 0 4 4 7 9 5 0 0 0 0 2 0 1 1 A M o 2 0				OF 44795-00-002		Lote 003/26			
Produto 011AM020 REALUX 11 AMARELO SEG REALFIX					Emissão 03/02/2026 - 11:55		Previsão Entrega 10/02/2026		Qtde(L) 37,91	Qtde(Kg) 38,97	P.ESP 1,0278
Cliente:		FAMOSSUL MADEIRAS SA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	V-11	30,748		007/25							
2	CT-08	1,558		016/25							
3	CT-07	2,727		017/25							
4	CT-09	1,948		009/25							
5	CT-01	0,389		037/25							
Subtotal		37,373									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
6	CT-02	0,038		024/25							
7	CT-09	0,389		009/25							
8	CT-01	0,389		037/25							
Subtotal		0,818									
3 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO											
9	S-06	0,779		050002816737							
Subtotal		0,779									
4 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		38,971									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX ENCAS INDUSTRIAIS		 0 4 4 7 9 5 0 0 0 0 2 0 1 1 A M o 2 0				OF 44795-00-002		Lote 003/26			
Produto 011AM020 REALUX 11 AMARELO SEG REALFIX					Emissão 03/02/2026 - 11:55		Previsão Entrega 10/02/2026		Qtde(L) 37,91	Qtde(Kg) 38,97	P.ESP 1,0278
Cliente:		FAMOSSUL MADEIRAS SA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____											

5 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		80,00	100,00	86,90		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,00	1,16	1,05		
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018		30,00	40,00	36,57		
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011		52,00	56,00	53,01		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		60,00	80,00	73,00		
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV004						
FILTRAGEM	MALHA 100						
SECAGEM	MÍN. 16 HRS						
SUBSTRATO	METAL						
LAUDO							
OBSERVAÇÕES	REFORMULADO						

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

6 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	011AM020.80 A-92	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							