

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Nível                     | M A T E R I A L |                                         | Un | Quantidade | Valor<br>Peças | Valor<br>Unit. | Valor<br>Sub.Contr | Valor<br>MOB | Valor<br>Total | % Na<br>Fórmula |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1                         | 022CZ002        | PRIMER ACABAMENTO CINZA RAL 7046        | KG | 1,00000    |                |                |                    |              | 12,897590      |                 |
| 2                         | P-411           | R. ALQUIDICA SOJA CURTA 415/60X         | KG | 0,12600    | 1,351980       | 10,7300        |                    |              |                | 12,6000         |
| 2                         | P-417           | RESINA                                  | KG | 0,08400    | 1,050840       | 12,5100        |                    |              |                | 8,4000          |
| 2                         | S-06            | XIOL                                    | KG | 0,12500    | 0,968750       | 7,7500         |                    |              |                | 12,5000         |
| 2                         | F-513           | CABOSIL M5                              | KG | 0,00800    | 0,340880       | 42,6100        |                    |              |                | 0,8000          |
| 2                         | F-58            | BENTONITA ATIVADA                       | KG | 0,00350    | 0,073680       | 21,0514        |                    |              |                | 0,3500          |
| 2                         | G-657           | DISPERSANTE BASE SOLVENTE LIOSPERSE 65  | KG | 0,01000    | 0,173000       | 17,3000        |                    |              |                | 1,0000          |
| 2                         | G-33            | ADITIVO ANTIESPUMA BYK 052N             | KG | 0,00180    | 0,091110       | 50,6167        |                    |              |                | 0,1800          |
| 2                         | SC-33           | SOLUCAO BYK 052                         | KG | 0,00020    |                |                |                    |              |                | 0,0200          |
| 2                         | U-16            | ALGAMATOLITO                            | KG | 0,09600    | 0,167040       | 1,7400         |                    |              |                | 9,6000          |
| 2                         | F-254           | PREPARACAO DIOXIDO DE TITANIO RUTILO C/ | KG | 0,06000    | 0,828000       | 13,8000        |                    |              |                | 6,0000          |
| 2                         | F-36            | FOSFATO ZINCO 400 FZ 700                | KG | 0,10000    | 2,993000       | 29,9300        |                    |              |                | 10,0000         |
| 2                         | F-06            | ITAP C66 K 635                          | KG | 0,08000    | 0,072000       | 0,9000         |                    |              |                | 8,0000          |
| 2                         | S-06            | XIOL                                    | KG | 0,05000    | 0,387500       | 7,7500         |                    |              |                | 5,0000          |
| 2                         | P-411           | R. ALQUIDICA SOJA CURTA 415/60X         | KG | 0,06100    | 0,654530       | 10,7300        |                    |              |                | 6,1000          |
| 2                         | P-417           | RESINA                                  | KG | 0,07600    | 0,950760       | 12,5100        |                    |              |                | 7,6000          |
| 2                         | P-140           | RESINA MELAMINA                         | KG | 0,10000    | 2,574000       | 25,7400        |                    |              |                | 10,0000         |
| 2                         | S-12            | AROL AB9                                | KG | 0,01350    | 0,137570       | 10,1904        |                    |              |                | 1,3500          |
| 2                         | SC-31           | SOL. DE ACIDO PARATOLUENO APTS          | KG | 0,00200    |                |                |                    |              | 0,013230       | 0,2000          |
| 2                         | CT-02           | CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO             | KG | 0,00200    |                |                |                    |              | 0,038710       | 0,2000          |
| 2                         | CT-03           | CONCENTRADO UNIVERSAL AZUL FTALO        | KG | 0,00100    |                |                |                    |              | 0,031010       | 0,1000          |
| Custo Total Para Produção |                 |                                         |    |            | 12,897590      |                |                    |              | 12,897590      |                 |
| Custo de Venda            |                 |                                         |    |            |                |                |                    |              |                |                 |
| Custo Total               |                 |                                         |    |            | 12,897590      |                |                    |              | 12,897590      |                 |