

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	LAB-047	REALDISPER W 150 BRANCO II	KG	1,00000					7,145520	
2	X-02	AGUA	KG	0,16000	0,016000	0,1000				16,0000
2	G-166	BYK 024	KG	0,00100	0,097860	97,8600				0,1000
2	G-26	DISPERSANTE BASE AGUA	KG	0,01200	0,213120	17,7600				1,2000
2	F-455	UNIONSILEX 10A	KG	0,29000	0,519070	1,7899				29,0000
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	0,08000	0,072000	0,9000				8,0000
2	X-02	AGUA	KG	0,05000	0,005000	0,1000				5,0000
2	F-253	DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO BLR	KG	0,30000	5,640000	18,8000				30,0000
2	X-02	AGUA	KG	0,05000	0,005000	0,1000				5,0000
2	F-227	SILICA AMORFA PIROGENICA HIDROFILICA HDK	KG	0,00350	0,160340	45,8114				0,3500
2	F-100	SILICA AMORFA PIROGENICA HIDROFILICA HL-	KG	0,00350	0,160130	45,7514				0,3500
2	S-02	BUTILGLICOL	KG	0,02000	0,254000	12,7000				2,0000
2	X-02	AGUA	KG	0,03000	0,003000	0,1000				3,0000
Custo Total Para Produção					7,145520				7,145520	
Custo de Venda										
Custo Total					7,145520				7,145520	