

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Nível                     | M A T E R I A L |                                         | Un | Quantidade | Valor<br>Peças | Valor<br>Unit. | Valor<br>Sub.Contr | Valor<br>MOB | Valor<br>Total | % Na<br>Fórmula |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1                         | 046BR428        | PRIMER BA BRANCO ROLO                   | KG | 100,00000  |                |                |                    |              | 681,747240     |                 |
| 2                         | X-02            | AGUA                                    | KG | 19,53000   | 1,953000       | 0,1000         |                    |              |                | 19,5300         |
| 2                         | G-121           | HEXAMETAFOSFATO SODIO                   | KG | 0,04000    | 0,394400       | 9,8600         |                    |              |                | 0,0400          |
| 2                         | G-140           | LN 3330 ALCALINIZANTE                   | KG | 0,08000    | 0,292540       | 3,6568         |                    |              |                | 0,0800          |
| 2                         | G-26            | DISPERSANTE BASE AGUA                   | KG | 0,92000    | 16,339200      | 17,7600        |                    |              |                | 0,9200          |
| 2                         | G-91            | TEGO FOAMEX 825/845                     | KG | 0,16000    | 22,825600      | 142,6600       |                    |              |                | 0,1600          |
| 2                         | WB-25           | BENTONE EW                              | KG | 0,20000    | 8,500000       | 42,5000        |                    |              |                | 0,2000          |
| 2                         | F-254           | PREPARACAO DIOXIDO DE TITANIO RUTILO C/ | KG | 14,24000   | 196,512000     | 13,8000        |                    |              |                | 14,2400         |
| 2                         | F-06            | ITAP C66 K 635                          | KG | 19,77000   | 17,793000      | 0,9000         |                    |              |                | 19,7700         |
| 2                         | F-455           | UNIONSILEX 10A                          | KG | 10,00000   | 17,899000      | 1,7899         |                    |              |                | 10,0000         |
| 2                         | F-42            | CARBONATO CALCIO                        | KG | 8,38000    | 10,558800      | 1,2600         |                    |              |                | 8,3800          |
| 2                         | E-14            | ESTEARATO ZINCO                         | KG | 1,67000    | 25,734700      | 15,4100        |                    |              |                | 1,6700          |
| 2                         | WB-03           | POLIMEROS DE ESTIRENO CARBOSET D660     | KG | 16,76000   | 228,103600     | 13,6100        |                    |              |                | 16,7600         |
| 2                         | S-02            | BUTILGLICOL                             | KG | 4,20000    | 53,340000      | 12,7000        |                    |              |                | 4,2000          |
| 2                         | S-18            | ISOPROPANOL                             | KG | 0,83000    | 10,391600      | 12,5200        |                    |              |                | 0,8300          |
| 2                         | G-91            | TEGO FOAMEX 825/845                     | KG | 0,16000    | 22,825600      | 142,6600       |                    |              |                | 0,1600          |
| 2                         | G-71            | BACTERICIDA BIOBAC 100 MC               | KG | 0,12000    | 0,657600       | 5,4800         |                    |              |                | 0,1200          |
| 2                         | P-174           | ESPESSANTE ACRILICO DENVERCRYL EJ074    | KG | 0,16000    | 1,473600       | 9,2100         |                    |              |                | 0,1600          |
| 2                         | G-194           | COAPUR 3025                             | KG | 1,25000    | 46,000000      | 36,8000        |                    |              |                | 1,2500          |
| 2                         | X-02            | AGUA                                    | KG | 1,53000    | 0,153000       | 0,1000         |                    |              |                | 1,5300          |
| Custo Total Para Produção |                 |                                         |    |            | 681,747240     |                |                    |              | 681,747240     |                 |
| Custo de Venda            |                 |                                         |    |            |                |                |                    |              |                |                 |
| Custo Total               |                 |                                         |    |            | 681,747240     |                |                    |              | 681,747240     |                 |