

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	LAB-132.82	EPOXI STANDARD - REF.:2,700 L	UN	1,00000					47,079580	
2	LAB-132	EPOXI STANDARD	KG	2,89600					37,929580	
3	P-52	R EPOXI 71X75	KG	0,45206	7,594610	16,8000				
3	SC-40	SOLUCAO MALEICA 65%	KG	0,13611					1,360610	
3	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,02316	0,488210	21,0799				
3	S-06	XILOL	KG	0,10136	0,821020	8,1000				
3	G-163	DISPERBYK 163	KG	0,00955	1,196620	125,3005				
3	G-41	ANTI TERRA- 203	KG	0,00405	0,183870	45,4000				
3	SC-286	SOLUCAO G-286 Á 10%	KG	0,08919					2,620430	
3	U-16	ALGAMATOLITO	KG	0,10136	0,219240	2,1630				
3	F-18	QUARTZO MICRONIZADO OB 6250 # 500	KG	0,28960	0,812330	2,8050				
3	P-410	RESINA FENOLADA	KG	0,34172	4,442360	13,0000				
3	P-412	R. ALQ CURTA SOJA 412/70XT	KG	0,34172	4,093810	11,9800				
3	SC-96	SOLUCAO UNILENE B-120	KG	0,03475					0,452280	
3	S-07	TOLUOL	KG	0,20272	1,642030	8,1000				
3	S-17	ETILGLICOL	KG	0,00868	0,129330	14,8998				
3	S-02	BUTILGLICOL	KG	0,00868	0,102420	11,7995				
3	S-20	ISOBUTANOL	KG	0,00868	0,131590	15,1601				
3	P-42	R. UREIA FORMOL BUTILADA	KG	0,00984	0,161080	16,3699				
3	SC-70	SOL.SECANTE DALSEC M4	KG	0,01592	0,565720	35,5352				
3	G-83	TEGO GLIDE 410	KG	0,00289	0,921250	318,7716				
3	LAB-136	CONCAMARELO	KG	0,01448					0,169700	
3	LAB-137	CONCPRETO	KG	0,02548					0,295220	
3	LAB-135	CONCAZUL	KG	0,00028						
3	LAB-138	CONCBRANCO	KG	0,61974					9,089580	
3	S-07	TOLUOL	KG	0,05386	0,436270	8,1001				
2	A-82	GALAO 3,6L	UN	1,00000	9,150000	9,1500				
Custo Total Para Produção					47,079580				47,079580	
Custo de Venda										
Custo Total					47,079580				47,079580	