

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	LAB-132	EPOXI STANDARD	KG	1,00000					13,078790	
2	P-52	R EPOXI 71X75	KG	0,15610	2,622480	16,8000				15,6100
2	SC-40	SOLUCAO MALEICA 65%	KG	0,04700					0,470220	4,7000
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,00800	0,168640	21,0800				0,8000
2	S-06	XILOL	KG	0,03500	0,283500	8,1000				3,5000
2	G-163	DISPERBYK 163	KG	0,00330	0,413490	125,3000				0,3300
2	G-41	ANTI TERRA- 203	KG	0,00140	0,063560	45,4000				0,1400
2	SC-286	SOLUCAO G-286 Á 10%	KG	0,03080					0,883290	3,0800
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	0,03500	0,075710	2,1631				3,5000
2	F-18	QUARTZO MICRONIZADO OB 6250 # 500	KG	0,10000	0,280500	2,8050				10,0000
2	P-410	RESINA FENOLADA	KG	0,11800	1,534000	13,0000				11,8000
2	P-412	R. ALQ CURTA SOJA 412/70XT	KG	0,11800	1,413640	11,9800				11,8000
2	SC-96	SOLUCAO UNILENE B-120	KG	0,01200					0,159630	1,2000
2	S-07	TOLUOL	KG	0,07000	0,567000	8,1000				7,0000
2	S-17	ETILGLICOL	KG	0,00300	0,044700	14,9000				0,3000
2	S-02	BUTILGLICOL	KG	0,00300	0,035400	11,8000				0,3000
2	S-20	ISOBUTANOL	KG	0,00300	0,045480	15,1600				0,3000
2	P-42	R. UREIA FORMOL BUTILADA	KG	0,00340	0,055660	16,3706				0,3400
2	SC-70	SOL.SECANTE DALSEC M4	KG	0,00550	0,195440	35,5345				0,5500
2	G-83	TEGO GLIDE 410	KG	0,00100	0,318770	318,7700				0,1000
2	LAB-136	CONCAMARELO	KG	0,00500					0,060130	0,5000
2	LAB-137	CONCPRETO	KG	0,00880					0,094450	0,8800
2	LAB-135	CONCAZUL	KG	0,00010						0,0100
2	LAB-138	CONCBRANCO	KG	0,21400					3,142440	21,4000
2	S-07	TOLUOL	KG	0,01860	0,150660	8,1000				1,8600
Custo Total Para Produção					13,078790				13,078790	
Custo de Venda										
Custo Total					13,078790				13,078790	