

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX					REALFIX COLOMBO					
Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	LAB-132	EPOXI STANDARD	KG	2,88000					37,717350	
2	P-52	R EPOXI 71X75	KG	0,44956	7,552610	16,8000				15,6100
2	SC-40	SOLUCAO MALEICA 65%	KG	0,13536					1,350610	4,7000
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,02304	0,485680	21,0799				0,8000
2	S-06	XIOL	KG	0,10080	0,816480	8,1000				3,5000
2	G-163	DISPERBYK 163	KG	0,00950	1,190350	125,3000				0,3300
2	G-41	ANTI TERRA- 203	KG	0,00403	0,182960	45,3995				0,1400
2	SC-286	SOLUCAO G-286 Á 10%	KG	0,08870					2,590980	3,0800
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	0,10080	0,218030	2,1630				3,5000
2	F-18	QUARTZO MICRONIZADO OB 6250 # 500	KG	0,28800	0,807840	2,8050				10,0000
2	P-410	RESINA FENOLADA	KG	0,33984	4,417920	13,0000				11,8000
2	P-412	R. ALQ CURTA SOJA 412/70XT	KG	0,33984	4,071280	11,9800				11,8000
2	SC-96	SOLUCAO UNILENE B-120	KG	0,03456					0,452280	1,2000
2	S-07	TOLUOL	KG	0,20160	1,632960	8,1000				7,0000
2	S-17	ETILGLICOL	KG	0,00864	0,128740	14,9005				0,3000
2	S-02	BUTILGLICOL	KG	0,00864	0,101950	11,7998				0,3000
2	S-20	ISOBUTANOL	KG	0,00864	0,130980	15,1597				0,3000
2	P-42	R. UREIA FORMOL BUTILADA	KG	0,00979	0,160260	16,3698				0,3400
2	SC-70	SOL.SECANTE DALSEC M4	KG	0,01584	0,562880	35,5354				0,5500
2	G-83	TEGO GLIDE 410	KG	0,00288	0,918060	318,7708				0,1000
2	LAB-136	CONCAMARELO	KG	0,01440					0,169700	0,5000
2	LAB-137	CONCPRETO	KG	0,02534					0,295220	0,8800
2	LAB-135	CONCAZUL	KG	0,00028						0,0100
2	LAB-138	CONCBRANCO	KG	0,61632					9,045740	21,4000
2	S-07	TOLUOL	KG	0,05356	0,433840	8,1001				1,8600
Custo Total Para Produção					37,717350				37,717350	
Custo de Venda										
Custo Total					37,717350				37,717350	