

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX					REALFIX COLOMBO					
Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	083CZ001	ACABAMENTO POLIURETANO DF MTX CINZA E	KG	1,00000					12,561880	
2	V-200	VEICULO PARA GOFRATTO MICROTEXTURA (30 KG		0,85000					10,041950	85,0000
3	P-412	R. ALQ CURTA SOJA 412/70XT	KG	0,20570	2,120770	10,3100				
3	P-154	RESINA COCO	KG	0,22100	2,836800	12,8362				
3	F-908	BENGEL 908	KG	0,00170	0,021080	12,4000				
3	G-657	DISPERSANTE BASE SOLVENTE LIOSPERSE 65	KG	0,00850	0,147050	17,3000				
3	F-36	FOSFATO ZINCO 400 FZ 700	KG	0,01275	0,381610	29,9302				
3	U-16	ALGAMATOLITO	KG	0,18972	0,358480	1,8895				
3	G-15	CERIDUST 3715	KG	0,00850	0,129650	15,2529				
3	F-41	SYLOID CP280 / GASIL HP270	KG	0,01530	0,392440	25,6497				
3	F-959	PROPYLTEX 200SF	KG	0,00595	1,071000	180,0000				
3	G-83	TEGO GLIDE 410	KG	0,00170	0,541910	318,7706				
3	G-33	ADITIVO ANTIESPUMA BYK 052N	KG	0,00255	0,129080	50,6196				
3	G-43	LIOCAT 119 - ESTANHO	KG	0,00085	0,098560	115,9529				
3	S-12	AROL AB9	KG	0,05100	0,519690	10,1900				
3	S-06	XILOL	KG	0,09673	0,749660	7,7500				
3	S-34	ACETATO DE ETILGLICOL	KG	0,02805	0,544170	19,4000				
2	RCA-01	CONCENTRADO ALQUÍDICO BRANCO	KG	0,11270					1,870480	11,2700
3	P-412	R. ALQ CURTA SOJA 412/70XT	KG	0,02016	0,207850	10,3100				
3	S-06	XILOL	KG	0,00896	0,069440	7,7500				
3	G-388	SOLSPERSE M388	KG	0,00067	0,108610	162,1045				
3	F-253	DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO BLR	KG	0,07056	1,326530	18,8000				
3	F-908	BENGEL 908	KG	0,00056	0,006940	12,3929				
3	S-06	XILOL	KG	0,00548	0,042470	7,7500				
3	S-34	ACETATO DE ETILGLICOL	KG	0,00560	0,108640	19,4000				
2	RCA-02	CONCENTRADO ALQUÍDICO PRETO	KG	0,02970					0,443530	2,9700
3	P-412	R. ALQ CURTA SOJA 412/70XT	KG	0,00957	0,098670	10,3103				
3	S-06	XILOL	KG	0,00784	0,060760	7,7500				
3	G-388	SOLSPERSE M388	KG	0,00043	0,069700	162,0930				
3	G-223	SINERGICO SOLSPERSE 5000S	KG	0,00014	0,046560	332,5714				
3	F-51	MONARCH 570 NEGRO FUMO	KG	0,00377	0,077130	20,4589				
3	F-908	BENGEL 908	KG	0,00021	0,002600	12,3810				
3	S-06	XILOL	KG	0,00411	0,031850	7,7494				
3	S-34	ACETATO DE ETILGLICOL	KG	0,00290	0,056260	19,4000				
2	CT-07	CONCENTRADO UNIVERSAL AMARELO OURO	KG	0,00600					0,176740	0,6000
3	P-189	RESINA PARA CONCENTRADO	KG	0,00144	0,027130	18,8403				
3	S-06	XILOL	KG	0,00039	0,003020	7,7436				
3	G-388	SOLSPERSE M388	KG	0,00012	0,019450	162,0833				
3	F-54F	PIG AMARELO OURO	KG	0,00360	0,120200	33,3889				
3	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,00009	0,001900	21,1111				
3	S-31	DIACETONA ALCOOL/0,94	KG	0,00036	0,005040	14,0000				
2	RCA-03	CONCENTRADO ALQUÍDICO AZUL FTALO	KG	0,00160					0,029180	0,1600
3	P-412	R. ALQ CURTA SOJA 412/70XT	KG	0,00033	0,003400	10,3030				
3	S-06	XILOL	KG	0,00018	0,001400	7,7778				
3	G-388	SOLSPERSE M388	KG	0,00003	0,004860	162,0000				
3	G-223	SINERGICO SOLSPERSE 5000S	KG							
3	F-403F	AZUL FTALO	KG	0,00028	0,017110	61,1071				
3	F-908	BENGEL 908	KG							
3	S-06	XILOL	KG	0,00006	0,000470	7,8333				
3	S-34	ACETATO DE ETILGLICOL	KG	0,00010	0,001940	19,4000				
Custo Total Para Produção					12,561880				12,561880	

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L	Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
Custo de Venda									
Custo Total				12,561880				12,561880	