

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS	KG	1,00000					10,313060	
2	P-52	R EPOXI 71X75	KG	0,20150	3,425500	17,0000				20,1500
2	G-657	DISPERSANTE BASE SOLVENTE LIOSPERSE 65	KG	0,00220	0,038060	17,3000				0,2200
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,00370	0,077890	21,0514				0,3700
2	F-254	PREPARACAO DIOXIDO DE TITANIO RUTILO C/	KG	0,15330	2,115540	13,8000				15,3300
2	F-36	FOSFATO ZINCO 400 FZ 700	KG	0,03730	1,116390	29,9300				3,7300
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	0,22380	0,201420	0,9000				22,3800
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	0,09920	0,172610	1,7400				9,9200
2	P-42	R. UREIA FORMOL BUTILADA	KG	0,01420	0,232450	16,3697				1,4200
2	S-12	AROL AB9	KG	0,06930	0,706170	10,1900				6,9300
2	S-17	ETILGLICOL	KG	0,03730	0,555770	14,9000				3,7300
2	SC-33	SOLUCAO BYK 052	KG	0,00370					0,036120	0,3700
2	G-109	BYK P-104 S	KG	0,00370	0,260850	70,5000				0,3700
2	SC-40	SOLUCAO MALEICA 65%	KG	0,14980					1,357610	14,9800
2	CT-02	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO	KG	0,00100					0,016680	0,1000
Custo Total Para Produção					10,313060				10,313060	
Custo de Venda										
Custo Total					10,313060				10,313060	