

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX					REALFIX COLOMBO					
Nivel	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	LAB-057	REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB	KG	1,00000					7,905110	
2	P-52	R EPOXI 71X75	KG	0,16790	2,854300	17,0000				16,7900
2	G-657	DISPERSANTE BASE SOLVENTE LIOSPERSE 65	KG	0,00180	0,031140	17,3000				0,1800
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,00300	0,063250	21,0833				0,3000
2	F-254	PREPARACAO DIOXIDO DE TITANIO RUTILO C/	KG	0,04350	0,600300	13,8000				4,3500
2	F-36	FOSFATO ZINCO 400 FZ 700	KG	0,03100	0,927830	29,9300				3,1000
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	0,18650	0,168610	0,9041				18,6500
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	0,33330	0,629770	1,8895				33,3300
2	F-02	TIXATROL GST	KG	0,00410	0,193770	47,2610				0,4100
2	P-42	R. UREA FORMOL BUTILADA	KG	0,01180	0,193170	16,3703				1,1800
2	S-06	XIOL	KG	0,05770	0,447180	7,7501				5,7700
2	S-17	ETILGLICOL	KG	0,02690	0,400810	14,9000				2,6900
2	SC-33	SOLUCAO BYK 052	KG	0,00300					0,036120	0,3000
2	G-109	BYK P-104 S	KG	0,00300	0,211500	70,5000				0,3000
2	SC-40	SOLUCAO MALEICA 65%	KG	0,12490					1,129830	12,4900
2	CT-02	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO	KG	0,00140					0,017530	0,1400
2	CT-03	CONCENTRADO UNIVERSAL AZUL FTALO	KG	0,00010						0,0100
2	CT-21	CONCENTRADO UNIVERSAL CATULIA MAGENT	KG	0,00010						0,0100
Custo Total Para Produção					7,905110				7,905110	
Custo de Venda										
Custo Total					7,905110				7,905110	