

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Nível                     | M A T E R I A L |                                          | Un | Quantidade | Valor<br>Peças | Valor<br>Unit. | Valor<br>Sub.Contr | Valor<br>MOB | Valor<br>Total | % Na<br>Fórmula |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------|----|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1                         | 150E500         | REALDISPER W 150 BRANCO G175             | KG | 1,00000    |                |                |                    |              | 8,703050       |                 |
| 2                         | X-02            | AGUA                                     | KG | 0,11000    | 0,011000       | 0,1000         |                    |              |                | 11,0000         |
| 2                         | G-166           | BYK 024                                  | KG | 0,00100    | 0,097860       | 97,8600        |                    |              |                | 0,1000          |
| 2                         | G-26            | DISPERSANTE BASE AGUA                    | KG | 0,01200    | 0,213120       | 17,7600        |                    |              |                | 1,2000          |
| 2                         | F-13            | SACA B                                   | KG | 0,37000    | 1,213600       | 3,2800         |                    |              |                | 37,0000         |
| 2                         | X-02            | AGUA                                     | KG | 0,05000    | 0,005000       | 0,1000         |                    |              |                | 5,0000          |
| 2                         | F-253           | DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO BLR | KG | 0,17500    | 3,290000       | 18,8000        |                    |              |                | 17,5000         |
| 2                         | F-251           | DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO R 2 | KG | 0,17500    | 3,290000       | 18,8000        |                    |              |                | 17,5000         |
| 2                         | X-02            | AGUA                                     | KG | 0,05000    | 0,005000       | 0,1000         |                    |              |                | 5,0000          |
| 2                         | F-227           | SILICA AMORFA PIROGENICA HIDROFILICA HDK | KG | 0,00350    | 0,160340       | 45,8114        |                    |              |                | 0,3500          |
| 2                         | F-100           | SILICA AMORFA PIROGENICA HIDROFILICA HL- | KG | 0,00350    | 0,160130       | 45,7514        |                    |              |                | 0,3500          |
| 2                         | S-02            | BUTILGLICOL                              | KG | 0,02000    | 0,254000       | 12,7000        |                    |              |                | 2,0000          |
| 2                         | X-02            | AGUA                                     | KG | 0,03000    | 0,003000       | 0,1000         |                    |              |                | 3,0000          |
| Custo Total Para Produção |                 |                                          |    |            | 8,703050       |                |                    |              | 8,703050       |                 |
| Custo de Venda            |                 |                                          |    |            |                |                |                    |              |                |                 |
| Custo Total               |                 |                                          |    |            | 8,703050       |                |                    |              | 8,703050       |                 |