

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

649 / 26

Abertura:

18/06/2026 - 13:55:28

Situação

FECHADO

Fechamento:

30/06/2026 - 08:05:16

Cliente:

C02677 - PORTAFACIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE

Setor:

0 -

Operador:

A00003 - MAYARA

Vendedor:

R00044 - DIRETO MAYARA

Vendedor Int:

-

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	056BR115 - ESMALTE PU BRANCO B15	KG	0,5000	.		SDP20-AMOSTRA ITEM	24/06/2026
2	010SV510 - REDUTOR PARA PU	KG	1,0000	.		SDP20-AMOSTRA ITEM	24/06/2026
3	030CT090 - CATALISADOR PU ALIFATICO	KG	0,2500	.		SDP20-AMOSTRA ITEM	24/06/2026
4	025BR040 - PRIMER PU BRANCO E022	KG	0,5000	.		SDP20-AMOSTRA ITEM	24/06/2026
5	030CT071 - CATALISADOR PU	KG	0,2500	.		SDP20-AMOSTRA ITEM	24/06/2026
6	A-84 - QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	UN	2,0000	.		SDP22-EMBALAGENS	24/06/2026
7	A-50 - LATA RETANGULAR BATOQUE 24M	UN	1,0000	.		SDP22-EMBALAGENS	24/06/2026
8	A-116 - LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/BA	UN	2,0000	.		SDP22-EMBALAGENS	24/06/2026
9	A-97 - FRASCO PLAST 200ML	UN	1,0000	.		SDP22-EMBALAGENS	24/06/2026

Análise Crítica

Fornecedor:

-

Prev Consumo:

12 BALDES

Segmento:

Substrato:

Prep Superfície:

Aplicaçã

Secagem:

Custo Final:

Obs Anl Crítica:

PRODUTO- 056BR115 QUANTIDADE- 0,5L EMBALAGEM- A-84

Inf. Adicionais:

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

24/06/2026

Caixa Retenção

Observações

DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA DE ACORDO COM AMOSTRAS DA ROCHESA - 500 ML DE CADA ITEM MAIS DILUENTE PROPORCIONAL PRIMER PU 2X1 CM DILUIÇÃO DE 25% (se possível com 010SV800)
ACABAMENTO PU 2x1 com diluição de 25% (CLIENTE ACHA QUE ESTA COM BRILHO 15, POIS MISTURA BRILHO 10 COM BRILHO 20, SEGUIR CONFORME AMOSTRA)
DILUENTE PARA ACABAMENTO PU

APLICAÇÃO SOBRE Mdf Primer 2x1 25% diluição - Lixa - Primer - Lixa - Acabamento (Lixa manual de folha)
Secagem final em 24 horas
Linha / Cor / Brilho: DE ACORDO COM AS AMOSTRAS
Substrato que será aplicado:
Demanda: 12 BALDES
Continuação de pintura: SIM
Atende alguma Norma: SE SIM QUAL?
Informações complementares: NA
Embalagens:NA
Observações: NA
FOTOS DOS PRODUTOS EM ANEXO
testar QUV pois a tinta da Sayer Lack amarelou em 3 meses, rochosa não amarela