

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

821 / 26

Abertura:

27/07/2026 - 08:58:23

Situação

ABERTO

Fechamento:

00/00/0000 - 00:00:00

Cliente:

C02801 - POLIJUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL

Setor:

0 -

Operador:

A00003 - MAYARA

Vendedor:

R00044 - DIRETO MAYARA

Vendedor Int:

-

| Seq              | Produto | Unid | Qtde | Resultado        | Obs do Item | Motivo | Prev Entrega |
|------------------|---------|------|------|------------------|-------------|--------|--------------|
| Análise Crítica  |         |      |      |                  |             |        |              |
| Fornecedor:      |         |      |      | Prev Consumo:    |             |        |              |
| Segmento:        |         |      |      | Substrato:       |             |        |              |
| Prep Superfície: |         |      |      | Aplicaçã         |             |        |              |
| Secagem:         |         |      |      | Custo Final:     |             |        |              |
| Obs Anl Crítica: |         |      |      | Inf. Adicionais: |             |        |              |

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

00/00/0000

Caixa Retenção

Observações

INDICAÇÃO - 1 DIA  
Azul Process blue C:secagem 47, viscosidade 54  
Preto Traço C:secagem 47, viscosidade 39  
Verde 355 C:secagem 45, viscosidade 35  
Rosa Fanal C:secagem 43, viscosidade 1.00  
Prata C:secagem 42, viscosidade 59  
Amarelo Benz C:secagem 43,viscosidade 40  
Verde Ftalo C:secagem 46, viscosidade 39  
Vermelho Laca-c C:secagem 45, viscosidade 57  
Violeta Fanal C :secagem 47, viscosidade 57  
Amarelo L23 C:secagem 45, viscosidade 40  
Azul Reflex C:secagem 48, viscosidade 52  
Vermelho Rubi C:secagem 46, viscosidade 1.01  
  
Observação:Feito analise em laboratório.  
Tintas com restrição de secagem e viscosidade.  
Ajustado em laboratório, para as maquinas.  
Todas tintas mono.  
COMPOSIÇÃO DO SOLVENTE  
  
-53% Alcool  
-13% Isapropanol  
-22% N\_Propila  
- 7% Acetato de Etila  
- 5% N\_Propanol  
  
Linha Cor Brilho: De acordo com as informações acima  
Substrato que será aplicado: rafia  
Demanda: 2.000 kg mês  
Continuação de pintura: SIM/NÃO  
Atende alguma Norma: SE SIM QUAL?  
Informações complementares:  
Embalagens:  
Observações